



DIMENSIONAL TABLE



Size b mm	W.T. s mm	Linear mass Kg/m	Cross-section- al area A cm ²	Second moment of area I cm ⁴	Radius of gyration i cm	Elastic section modulus W cm ³	Torsional inertia constant J cm ⁴	Torsional modulus constant C cm ³
130	5,0	19,40	24,70	640,00	5,09	98,50	996,00	145,00
	6,3	24,10	30,70	778,00	5,03	120,00	1220,00	175,00
	8,0	30,10	38,40	941,00	4,95	145,00	1500,00	211,00
	10,0	36,80	46,90	1110,00	4,86	171,00	1790,00	248,00
	11,0	40,10	51,10	1190,00	4,82	182,00	1930,00	264,00
	12,5	44,80	57,10	1290,00	4,75	198,00	2110,00	286,00
	14,2	49,90	63,60	1390,00	4,67	214,00	2310,00	308,00
140	4,0	17,10	21,76	670,60	5,55	95,80	1019,00	139,90
	5,0	21,00	26,70	807,00	5,50	115,00	1250,00	170,00
	6,3	26,10	33,30	984,00	5,44	141,00	1540,00	206,00
	7,1	29,20	37,20	1090,00	5,40	155,00	1710,00	227,00
	8,0	32,60	41,60	1200,00	5,36	171,00	1890,00	249,00
	10,0	40,00	50,90	1420,00	5,27	202,00	2270,00	294,00
	11,0	43,50	55,50	1520,00	5,23	217,00	2450,00	314,00
	12,5	48,70	62,10	1650,00	5,16	236,00	2700,00	342,00
150	4,0	17,90	22,87	803,200	5,93	107,10	1268,00	161,60
	5,0	22,60	28,70	1002,00	5,90	134,00	1550,00	197,00
	6,3	28,10	35,80	1220,00	5,85	163,00	1910,00	240,00
	8,0	35,10	44,80	1490,00	5,77	199,00	2350,00	291,00
	10,0	43,10	54,90	1770,00	5,68	236,00	2830,00	344,00
	11,0	47,00	59,90	1900,00	5,64	254,00	3060,00	368,00
	12,5	52,70	67,10	2080,00	5,57	277,00	3370,00	402,00
	16,0	65,20	83,00	2430,00	5,41	324,00	4030,00	467,00
160	5,0	23,70	30,23	1194,00	6,29	149,30	1901,00	225,60
	6,3	30,10	38,30	1500,00	6,26	187,00	2330,00	275,00
	7,1	33,70	42,90	1660,00	6,22	207,00	2590,00	304,00
	8,0	37,60	48,00	1830,00	6,18	229,00	2880,00	335,00
	10,0	46,30	58,90	2190,00	6,09	273,00	3480,00	398,00
	12,5	56,60	72,10	2580,00	5,98	322,00	4160,00	467,00
	14,2	63,30	80,70	2810,00	5,90	351,00	4580,00	508,00
	16,0	70,20	89,40	3030,00	5,82	379,00	4990,00	546,00



DIMENSIONAL TABLE



Size b mm	W.T. s mm	Linear mass Kg/m	Cross-section- nal area A cm ²	Second moment of area I cm ⁴	Radius of gyration i cm	Elastic section modulus W cm ³	Torsional inertia constant J cm ⁴	Torsional modulus constant C cm ³
180	5,0	26,90	34,23	1726,00	7,10	191,80	2731,00	289,70
	6,3	34,00	43,30	2170,00	7,07	241,00	3360,00	355,00
	7,1	38,10	48,60	2400,00	7,04	267,00	3740,00	393,00
	8,0	42,70	54,40	2660,00	7,00	296,00	4160,00	434,00
	10,0	52,50	66,90	3190,00	6,91	355,00	5050,00	518,00
	12,5	64,40	82,10	3790,00	6,80	421,00	6070,00	613,00
	14,2	72,20	92,00	4150,00	6,72	462,00	6710,00	670,00
	16,0	80,20	102,00	4500,00	6,64	500,00	7340,00	724,00
200	5,0	30,00	38,23	2397,00	7,91	239,70	3772,00	361,70
	6,3	38,00	48,40	3010,00	7,89	301,00	4650,00	444,00
	7,1	42,60	54,20	3350,00	7,85	335,00	5190,00	493,00
	8,0	47,70	60,80	3710,00	7,81	371,00	5780,00	545,00
	10,0	58,80	74,90	4470,00	7,72	447,00	7030,00	655,00
	12,5	72,30	92,10	5340,00	7,61	534,00	8490,00	778,00
	14,2	81,10	103,00	5870,00	7,54	587,00	9420,00	854,00
	16,0	90,30	115,00	6390,00	7,46	639,00	10340,00	927,00
220	5,0	33,10	42,23	3222,00	8,73	292,90	5048,00	441,70
	6,3	41,90	53,40	4050,00	8,71	368,00	6240,00	544,00
	8,0	52,70	67,20	5000,00	8,63	455,00	7760,00	669,00
	10,0	65,10	82,90	6050,00	8,54	550,00	9470,00	807,00
	12,5	80,10	102,00	7250,00	8,43	659,00	11480,00	963,00
	16,0	100,00	128,00	8750,00	8,27	795,00	14050,00	1160,00
	250	5,0	37,90	48,23	4785,00	9,96	382,80	7458,00
6,3		47,90	61,00	6010,00	9,93	481,00	9240,00	712,00
7,1		53,70	68,40	6700,00	9,90	536,00	10320,00	792,00
8,0		60,30	76,80	7450,00	9,86	596,00	11530,00	880,00
10,0		74,50	94,90	9060,00	9,77	724,00	14110,00	1060,00
12,5		91,90	117,00	10920,00	9,66	873,00	17160,00	1280,00
14,2		103,00	132,00	12090,00	9,58	967,00	19140,00	1410,00
16,0		115,00	147,00	13270,00	9,50	1060,00	21140,00	1550,00